

Träningsmatta gummi (XT)

Träningsmattan från WARCO är en elastisk golvbeläggning för gym, kursrum och rehabiliteringsytor. Den läggs löst och utan infästning – som enskilt eller i ett sandwichsystem med funktionsplattor XX. Pusselkopplingen formar en hårfog som knappt märks i den färdiga ytan.

Beläggningsens tvåskiktssuppbbyggnad kombinerar ett slitskikt av UV-stabila EPDM-granulat med ett baskikt av återvunna ELT-gummikornar för stötaborption och bärighet. Beläggningen dämpar ljud och vibrationer, är halkskyddad och lämpar sig både inomhus och utomhus. Rengöring sker med vatten och enkla hjälpmedel.



Produktdata

Färg	Travertin	Vikt	2.86 kg/styck = 14.37 kg/m²
Fästsystem	Optimerad pusselkoppling utan fas	Omräkning	1 m² = 5.03 styck
Storlek	485 x 485 x 18 mm	Användbart mått	44,6 x 44,6 x 1,8 cm

Egenskaper



Färg Travertin

Travertin förenar beige, sand och ljusbruna toner som ger ett varmt uttryck inspirerat av ljus natursten.

Material

Produkten har en tvåskiktsskonstruktion. Slitlagret består av cirka 3,3 mm tjockt EPDM-granulat av ny råvara, bundet med UV-stabiliserat polyuretan. Ytan har en öppen porstruktur. Bärlagret består av grovt ELT-granulat från återvunna däck, bundet med polyuretan och pressat med låg densitet för hög elasticitet och effektiv stötdämpning.

Träningsmatta gummi (XT)

Karaktärsdrag

**Toxikologiskt säker**

Inga otillåtna utsläpp av föroreningar, initial gummilukt avtar med tiden.

**Frostbeständig**

Tål frost och vatten som fryser i materialet – utan att spricka, rivas eller brytas.

**Inomhus & Utomhus**

Väder- och frostbeständig – mångsidig användning både inom- och utomhus.

**Färgbeständig och UV-beständig**

Ytan av EPDM-gummigranulat är färgbeständig och långsiktigt UV-beständig (sol).

**Cfl-s1**

Brandreaktion enligt EN 13501-1: Cfl-s1
Begränsat bidrag till brand. Låg rökutveckling.

Jämförelsevärden

Jämförelsen av tekniska data på en skala från 1 till 5 erbjuder ett praktiskt sätt att objektivet jämföra de relevanta egenskaperna hos WARCO-produkter, vilket gör det enklare att hitta den mest lämpliga produkten för den avsedda användningen. Detaljerad information om skalvärdena och deras beräkning finns på produktsidan.

Halkskydd (EN 16165) – Skalvärde 4 = medelacceptansvinkel ca 16°, grupp R10

Vattengenomsläpplighet (EN 12616) – Skala 5 = Infiltration ca 1000 mm/t (1000 l/t/m²)

Värmeisolering – Skalvärde 2 = Värmeledningsförmåga ca. 0,12 W/(m·K)

Tryckhållfasthet - Skalvärde 1 = ca 1 mm kvarvarande inbuktning efter 24 timmars avlastning (BS 7188)

Skrymdensitet - skalvärde 1 = upp till 780 kg/m³

Halkskyddsklass DS (EN 14041) - Skalvärde 4 = Friktionskoefficient ca. 0,53

Nötningsbeständighet – Motstånd mot abrasivt slitage – Skalevärde 2 = "bra" (BS 7188)

Stöt-, vibrations- och stegljudsdämpning – Skalvärde 2 = behaglig dämpning