

Hundsportgolv inomhus (XT)

Hundsportgolv för inomhusbruk används i agilityhallar och träningslokaler där ett stabilt och sammanhängande underlag krävs. Plattorna läggs löst och fogas samman med hårfog, vilket ger en jämn yta utan öppna skarvar. Systemet kan byggas som enkel konstruktion eller kombineras med funktionsplattor för anpassad dämpning.


Slitskiktet av EPDM-granulat ger en slitstark och greppsäker yta, medan baskiktet av ELT-gummigranulat absorberar belastning och bidrar till stötdämpning. Golvet isolerar mot kalla underlag, motstår väta och kan rengöras med vatten och enkla medel, vilket gör det lämpligt för daglig användning i träningsmiljöer.



Produktdata

Färg	Grå granit	Vikt	3.65 kg/styck = 18.34 kg/m²
Fästsystem	Optimerad pusselkoppling utan fas	Omräkning	1 m² = 5.03 styck
Storlek	485 x 485 x 18 mm	Användbart mått	44,6 x 44,6 x 1,8 cm

Egenskaper



Färg Grå granit

Grå granit förenar ljusa och mörka grå toner med antracit och ger ett stenlikt, levande färguttryck.

Material

Produkten har en tvåskiktsskonstruktion. Slitlagret består av cirka 2 mm tjockt EPDM-granulat av ny råvara, bundet med UV-stabiliserat polyuretan. Den täta ytan ger ett lugnt och jämnt ytuttryck. Bärlagret består av fint ELT-granulat från återvunna däck och är pressat med hög densitet för en stabil och kompakt uppbyggnad.

Hundsportgolv inomhus (XT)

Karaktärsdrag



Inomhus och skyddade utomhusytor

För inomhus och skyddade utomhusytor.
Undvik vattenansamling och långvarig fuktighet.



Cfl-s1

Brandreaktion enligt EN 13501-1: Cfl-s1
Begränsat bidrag till brand. Låg rökutveckling.



Färgbeständig och UV-beständig

Ytan av EPDM-gummigranulat är färgbeständig
och långsiktigt UV-beständig (sol).



Toxikologiskt säker

Inga otillåtna utsläpp av föroreningar,
initial gummilukt avtar med tiden.

Jämförelsevärden

Jämförelsen av tekniska data på en skala från 1 till 5 erbjuder ett praktiskt sätt att objektivet jämföra de relevanta egenskaperna hos WARCO-produkter, vilket gör det enklare att hitta den mest lämpliga produkten för den avsedda användningen. Detaljerad information om skalvärdena och deras beräkning finns på produktsidan.

Tryckhållfasthet - Skalvärde 4 = ca 0,25 mm kvarvarande inbuktning efter 24 timmars avlastning (BS 7188)

Nötningsbeständighet – Motstånd mot abrasivt slitage – Skalvärde 3 = "mycket bra" (BS 7188)

Värmeisolering – Skalvärde 2 = Värmeledningsförmåga ca. 0,12 W/(m·K)

Halkskyddsklass DS (EN 14041) - Skalvärde 2 = Friktionskoefficient ca. 0,38

Halkskydd (EN 16165) – Skalvärde 3 = medelacceptansvinkel ca 15°, grupp R10

Vattengenomsläpplighet (EN 12616) – Skala 2 = Infiltration upp till 10 mm/t (10 l/t/m²)

Skrymdensitet - skalvärde 4 = 900 till 1000 kg/m³

Stöt-, vibrations- och stegljudsdämpning – Skalvärde 1 = märkbar dämpning